



INTO FEIN

PRODOTTO	Into Fein
MISSIONE	Intonaco di finitura per interni ed esterni
CARATTERISTICHE	Premiscelato a secco a base di calce idrata, cemento, inerti selezionati e additivi specifici.
ASPETTO	Polvere
CAMPI D'IMPIEGO	INTO FEIN viene utilizzato come finitura su intonaco grezzo a base di calce e cemento, sia stagionato che fresco, come ad esempio INTO 30, INTO 15, ecc.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Peso specifico polvere	Ca. 1100	Kg/m ³	-
Granulometria	< 0,6	mm	-
Spessore massimo di applicazione	3	mm	-
Acqua di impasto	Ca. 35	%	-
Resa	Ca. 3 per mm di spessore	kg/m ²	-
Resistenza a compressione a 28gg	Ca. 1,5	N/mm ²	-
Resistenza a flessione a 28gg	Ca. 0,7	N/mm ²	-
Adesione al supporto (intonaco)	> 0,4	N/mm ²	-
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità	W0	-	EN 1015-18
Coefficiente di conducibilità termica	$\lambda = 0,37$ (tabulato)	W/mK	EN 1745
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	≤ 14	μ	EN 1015-19

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

T&C Building Materials



INTO FEIN

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	La superficie da trattare deve essere complanare, uniforme, pulita, libera da polveri, eventuali tracce di oli, grassi, ecc. devono essere precedentemente rimosse. Prima dell'applicazione verificare che il supporto sia umido.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	Mescolare INTO FEIN per qualche minuto con circa il 35% di acqua pulita, utilizzando un agitatore meccanico a basso numero di giri, fino a completa omogeneità dell'impasto e totale assenza di grumi. Si consiglia di lasciare riposare l'impasto per 3-5 minuti e quindi rimescolarlo brevemente prima dell'uso. Applicare con la spatola metallica in due o più passate incrociando il senso di applicazione. Il materiale così applicato può essere finito con il fratazzo in plastica, fino ad ottenere la cosiddetta finitura schiacciata, o eventualmente può essere finito con quello di spugna, inumidendo se necessario, fino ad ottenere una superficie priva di giunture e sormonti. <i>Avvertenze:</i> Non mescolare INTO FEIN con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare INTO FEIN con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Durante la stagione estiva, su superfici esposte al sole, si consiglia di bagnare gli intonaci per qualche giorno. Applicare pitture, rivestimenti, ecc. solo dopo la completa stagionatura della malta. Non applicare su fondi a base di gesso.

ATTREZZATURE	PULIZIA ATTREZZI
Spatola metallica o proiezione meccanica	ACQUA

CONSUMO	Circa 1 kg/m ² per mm di spessore
----------------	--

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE	CONFEZIONAMENTO
	Grigio Cemento Bianco	Sacchi politenati da 25kg

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI
	MIN. 5°C - MAX 35°C	12 mesi

Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

T&C Building Materials



INTO FEIN

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

NORME DI SICUREZZA	Contiene leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

3

T&C Building Materials