



# TAUROCOR STAMP

PRODOTTO	Taurocor Stamp
MISSIONE	Corazzante minerale per pavimenti stampati

CARATTERISTICHE	Taurocor Stamp è un premiscelato in polvere pronto all'uso, a base di cemento, quarzo puro in giusta curva granulometrica, pigmenti inorganici ed additivi chimici. Viene usato per rivestire, colorare e conferire un'elevata resistenza alle superfici in calcestruzzo.
ASPETTO	Polvere
CAMPI D'IMPIEGO	TAUROCOR STAMP trova impiego come corazzante delle pavimentazioni in calcestruzzo sia in interno che esterno e soggette a qualsiasi tipo di traffico. Possono essere realizzati pavimenti decorati con una vasta gamma di colori e sfumature conferite dal distaccante in polvere DISFORM STAMP.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Massa volumica polvere	Ca. 1500	kg/m <sup>3</sup>
Durezza aggregato (Mohs)	> 7	
Resistenza a compressione a 28gg	> 60	N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a flessione a 28gg	> 6	N/mm <sup>2</sup>
Reazione al fuoco	Classe A1 <sub>fl</sub>	-
Temperatura di applicazione	Compresa tra +5 e +35	°C

MODALITÀ DI APPLICAZIONE	TAUROCOR STAMP si applica a spolvero, in due mani, su calcestruzzo ancora fresco. Dopo l'applicazione uniforme della prima mano con un quantitativo di circa 2-3kg/m <sup>2</sup> , si attende il tempo necessario al corazzante di inumidirsi con l'acqua di impasto del calcestruzzo. Si lavora quindi con apposito fratazzo e si applica una seconda mano a spolvero con un quantitativo di circa 1,5-2 kg/m <sup>2</sup> procedendo la lavorazione come la prima mano.
--------------------------	--

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

**T&C Building Materials**



## TAUROCOR STAMP

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

<b>ATTREZZATURE</b>		<b>PULIZIA ATTREZZI</b>
Spolvero		-
<b>CONSUMO</b>	<i>Tipo di traffico:</i> LEGGERO 2,5 – 3,5 kg/m <sup>2</sup> MEDIO 3,5 – 4,5 kg/m <sup>2</sup> PESANTE 4,5 – 6 kg/m <sup>2</sup>	
<b>INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO</b>	<b>COLORE</b> Secondo cartella colori	<b>CONFEZIONAMENTO</b> Sacchi di cartapolite nati da 25 kg
<b>INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO</b>	<b>TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE</b> MIN. 5°C – MAX 35°C	<b>STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI</b> 6 mesi
Contiene solventi infiammabili. Proteggere dal gelo e calore eccessivo. Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco		
<b>NORME DI SICUREZZA</b>	Contiene leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.	
<b>IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI</b>	La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

**T&C Building Materials**