



# TAUROSILEX PRIMER

PRODOTTO	Taurosilex Primer
MISSIONE	Mano di fondo per pitture a base di silicati

CARATTERISTICHE	TAUROSILEX PRIMER è un fondo a base di silicati in soluzione acquosa caratterizzato da un elevato potere penetrante, consolidante e non forma film superficiale.
ASPETTO	Liquido
CAMPI D'IMPIEGO	TAUROSILEX PRIMER si usa come primer consolidante di intonaci deumidificanti vecchi o nuovi ed in generale su tutte le superfici in calce, cemento e gesso prima dell'applicazione di TAUROSILEX PAINT. Si usa inoltre come diluente minerale per il TAUROSILEX PAINT.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Massa volumica	Ca. 0,9	Kg/l
Residuo secco	Ca. 14	%
Pericoli di infiammabilità	NO	-
Tempi di asciugatura a +20°C	5 – 6	Ore
Sovraverniciabilità a +20°C	24	Ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Assicurarsi che il supporto sia asciutto e privo di parti incoerenti. In caso contrario rimuovere completamente lo sporco, polvere, grassi, oli e vecchie vernici con acqua in pressione, con sabbatura o idrosabbatura. Stuccare eventuali fessurazioni.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	TAUROSILEX PRIMER è un prodotto pronto all'uso.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	Miscelare TAUROSILEX PRIMER prima dell'uso ed applicarlo a pennello, a rullo o spruzzo. È sufficiente applicare una sola mano per ottenere una impregnazione efficiente del supporto.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

**T&C Building Materials**



## TAUROSILEX PRIMER

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

<b>ATTREZZATURE</b>		<b>PULIZIA ATTREZZI</b>
Pennello, rullo o airless a bassa pressione		
<b>CONSUMO</b>	Circa 0,1 – 0,15 kg/m <sup>2</sup>	
<b>CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ</b>	Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.	
<b>INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO</b>	<b>COLORE</b> Trasparente	<b>CONFEZIONAMENTO</b> Latta da 20 lt
<b>INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO</b>	<b>TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE</b> MIN. 5°C – MAX 30°C	<b>STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI</b> 12 mesi
Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua.		
<b>NORME DI SICUREZZA</b>	TAUROSILEX PRIMER non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative. Per la posa in opera sono raccomandati guanti, ed occhiali protettivi. In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone; eventuali schizzi agli occhi devono essere lavati con abbondante acqua corrente.	
<b>IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI</b>	Smaltire sia il contenitore vuoto, che con residui di prodotto, come rifiuto speciale urbano, in accordo con le leggi e le disposizioni locali. Non disperdere nell'ambiente.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

**T&C Building Materials**